


|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| MODELO:          | Roma Grey                                                 |
| FORMATO:         | 58x118                                                    |
| ESPECIFICACIÓN:  | ISO 13006:2018 - GRUPO BIIa - Anexo J - No Modular - J.1. |
| SERIE:           | Mármol                                                    |
| ACABADO:         | Mate con bordes rectificados                              |
| SUPERFICIE:      | Lisa                                                      |
| DIMENSIONES:     | 580 mm x 1180 mm x 10,0 mm                                |
| NÚMERO DE CARAS: | 2                                                         |



Cód. 110016382

|                         | NORMA              |                                                                                                          | REQUISITO                                                                                                | RESULTADO         |
|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | ISO 10545-2        | Dimensiones Largo y Ancho (% - mm)                                                                       | ± 0,3 % / ± 1,0 mm                                                                                       | CUMPLE            |
|                         | ISO 10545-2        | Espesor (% - mm)                                                                                         | ± 5,0 % / ± 0,5 mm                                                                                       | CUMPLE            |
|                         | ISO 10545-2        | Curvatura Lateral / Central / Alabeo Diagonal (% - mm)                                                   | ± 0,4 % / ± 1,8 mm                                                                                       | CUMPLE            |
|                         | ISO 10545-2        | Calidad de la Superficie (%)                                                                             | Mín. 95% de baldosas deben estar libres de defectos que puedan afectar un área importante de la baldosa. | CUMPLE            |
| PROPIEDADES FÍSICAS     | ISO 10545-3        | Absorción de Agua (%)                                                                                    | 3.0 % < Ev ≤ 6.0%<br>Máximo individual 6.5%                                                              | 3.0 % < Ev ≤ 6.0% |
|                         | ISO 10545-4        | Resistencia a la Rotura (e < 7,5 mm) (N)                                                                 | Mín. 1000 N                                                                                              | ≥ 1100 N          |
|                         | ISO 10545-4        | Resistencia a la Flexión (N/mm2)                                                                         | Mín. 22 N/mm2<br>Mínimo Individual 20                                                                    | ≥ 22 N/mm2        |
|                         | ISO 10545-7        | Resistencia a la Abrasión Superficial                                                                    | Reporte de CU                                                                                            | IV                |
|                         | CELIMA             | TRÁFICO                                                                                                  | Determinado por el fabricante                                                                            | ALTO              |
|                         | ANSI A137.1        | Coeficiente de Fricción Dinámico en húmedo                                                               | Determinado por el fabricante                                                                            | DCOF ≥ 0,42       |
| PROPIEDADES QUÍMICAS    | ISO 10545-11       | Resistencia al Cuarteo (Trizadura)                                                                       | Requerida                                                                                                | CUMPLE            |
|                         | ISO 10545-14       | Resistencia a los Agentes Manchantes                                                                     | Mín. Clase 3                                                                                             | CUMPLE            |
|                         | ISO 10545-13       | Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis                                                  | El fabricante establece clasificaciór                                                                    | CUMPLE            |
|                         | ISO 10545-13       | Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis                                                  | El fabricante establece clasificaciór                                                                    | CUMPLE            |
| EMBALAJE                | ISO 10545-13       | Resistencia a los productos de uso doméstico                                                             | Mínimo B                                                                                                 | CUMPLE            |
|                         | Embalaje:          | Piezas por caja                                                                                          |                                                                                                          | 2 piezas          |
|                         |                    | M2 por caja                                                                                              |                                                                                                          | 1,38 m2           |
|                         |                    | Peso por caja                                                                                            |                                                                                                          | 29,5 kg           |
|                         |                    | Cajas por pallet                                                                                         |                                                                                                          | 30 cajas          |
| INSTALACIÓN Y USO       | Enchape:           | Pegamento y fragua para porcelánicos / Junta recomendada 3mm                                             |                                                                                                          |                   |
|                         | Limpieza profunda: | Condicional y/o según requerimiento, limpiador ácido diluido con agua (1:10) / Agua y detergente neutro. |                                                                                                          |                   |
|                         | Mantenimiento:     | Agua y detergente neutro / No aplicar ceras ni selladores / Proteger los ingresos con felpudos.          |                                                                                                          |                   |

Producto fabricado en Perú, por Cerámica Lima S.A. según requisitos de la INTERNATIONAL STANDARD ISO 13006:2018.  
"Ceramic Tiles - Definitions, Classification, Characteristics and Marking", Annex J (Normative), Table J.1, Dry-pressed ceramic tiles 3.0% < Ev ≤ 6.0%, Group BIIa.

09 Mayo del 2025



Sistema de Gestión  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
ISO 45001:2018  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108646499



Registro N°LE - 171