60x60 PISO

# FICHA TÉCNICA
## REVESTIMIENTOS CERÁMICOS

CELIMA PORCELANATO

LOOK | PIEDRA — Mate

| | |
|---|---|
| **MODELO:** | Ferraro |
| **FORMATO:** | 60x60 |
| **ESPECIFICACIÓN:** | ISO 13006:2018 - GRUPO Bla - Anexo G - Tabla G.1 |
| **SERIE:** | Piedra |
| **ACABADO:** | Mate con bordes rectificados |
| **SUPERFICIE:** | Lisa |
| **DIMENSIONES:** | 600 mm x 600 mm x 9,5 mm |
| **NÚMERO DE CARAS:** | 3 |

**Cód. 110017019**

| | NORMA | | REQUISITO | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | **ISO 10545-2** | Dimensiones Largo y Ancho (% - mm) | ± 0,3 % / ± 1,0 mm | CUMPLE |
| | **ISO 10545-2** | Espesor (% - mm) | ± 5,0 % / ± 0,5 mm | CUMPLE |
| | **ISO 10545-2** | Rectitud de lados (% - mm) | ± 0,3 % / ± 0,8 mm | CUMPLE |
| | **ISO 10545-2** | Rectangularidad (% - mm) | ± 0,3 % / ± 1,5 mm | CUMPLE |
| | **ISO 10545-2** | Curvatura Lateral / Central / Alabeo Diagonal (% - mm) | ± 0,4 % / ± 1,8 mm | CUMPLE |
| | **ISO 10545-2** | Calidad de la Superficie (%) | Mín. 95% de baldosas deben estar libres de defectos que puedan afectar un área importante de la baldosa. | CUMPLE |
| PROPIEDADES FÍSICAS | **ISO 10545-3** | Absorción de Agua (%) | Ev ≤ 0.5%<br>Máximo individual 0,6% | Ev ≤ 0.5% |
| | **ISO 10545-4** | Resistencia a la Rotura (e < 7,5 mm) (N) | Mín. 1300 N | ≥ 1300 N |
| | **ISO 10545-4** | Resistencia a la Flexión (N/mm2) | Mín. 35 N/mm2<br>Mínimo Individual 32 | ≥ 35 N/nm2 |
| | **ISO 10545-7** | Resistencia a la Abrasión Superficial | Reporte de CU | III |
| | **CELIMA** | TRÁFICO | Determinado por el fabricante | ALTO |
| | **ANSI A137.1** | Coeficiente de Fricción Dinámico en húmedo | Determinado por el fabricante | DCOF ≥ 0,42 |
| | **ISO 10545-11** | Resistencia al Cuarteo (Trizadura) | Requerida | CUMPLE |
| PROPIEDADES QUÍMICAS | **ISO 10545-14** | Resistencia a los Agentes Manchantes | Mín. Clase 3 | CUMPLE |
| | **ISO 10545-13** | Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis | El fabricante establece clasificación | CUMPLE |
| | **ISO 10545-13** | Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis | Método de ensayo disponible | CUMPLE |
| | **ISO 10545-13** | Resistencia a los productos de uso doméstico | Mínimo B | CUMPLE |
| EMBALAJE | **Embalaje:** | | Piezas por caja<br>M2 por caja<br>Peso por caja<br>Cajas por pallet | 4 piezas<br>1,44 m2<br>31,40 Kg<br>30 cajas |

| | | |
|---|---|---|
| INSTALACIÓN Y USO | **Enchape:** | Pegamento y fragua para porcelanatos / Junta recomendada de 2 a 3mm |
| | **Limpieza profunda:** | Condicional y/o según requerimiento, limpiador ácido diluido con agua (1:10) / Agua y detegente neutro. |
| | **Mantenimiento:** | Agua y detergente neutro / No aplicar ceras ni selladores / Proteger los ingresos con felpudos. |

**CELIMA**

Producto fabricado en Perú, por Cerámica Lima S.A. según requisitos de la INTERNATIONAL STANDARD ISO 13006:2018. "Ceramic Tiles - Definitions, Classification, Characteristics and Marking", Annex G (Normative), Table G.1, Dry-pressed ceramic tiles Ev ≤0.5%, Group Bla.

Las dimensiones, el tono y el peso de las piezas presentan variaciones normales por el proceso de cocción.

**09 Mayo del 2025**

**CERTIFICACIONES**

TÜVRheinland CERTIFICADO — Sistema de Gestión ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 — www.tuv.com ID 9108646499

PERU GREEN BUILDING COUNCIL MIEMBRO

INACAL DA - Perú Laboratorio de Ensayo Acreditado — Registro N°LE - 171