


MODELO:	Piedra Blanco
FORMATO:	60x60
ESPECIFICACIÓN:	ISO 13006:2018 - GRUPO B1b - Anexo H - Tabla H.1
SERIE:	Piedra
ACABADO:	Mate con bordes rectificados
SUPERFICIE:	Lisa
DIMENSIONES:	600 mm x 600 mm x 8,5 mm
NÚMERO DE CARAS:	4



Cód. 110017157

	NORMA		REQUISITO	RESULTADO
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	ISO 10545-2	Dimensiones Largo y Ancho (% - mm)	$\pm 0,3 \%$ / $\pm 1,0$ mm	CUMPLE
	ISO 10545-2	Espesor (% - mm)	$\pm 5,0 \%$ / $\pm 0,5$ mm	CUMPLE
	ISO 10545-2	Rectitud de lados (% - mm)	$\pm 0,3 \%$ / $\pm 0,8$ mm	CUMPLE
	ISO 10545-2	Rectangularidad (% - mm)	$\pm 0,3 \%$ / $\pm 1,5$ mm	CUMPLE
	ISO 10545-2	Curvatura Lateral / Central / Alabeo Diagonal (% - mm)	$\pm 0,4 \%$ / $\pm 1,8$ mm	CUMPLE
	ISO 10545-2	Calidad de la Superficie (%)	Mín. 95% de baldosas deben estar libres de defectos que puedan afectar un área importante de la baldosa.	CUMPLE
PROPIEDADES FÍSICAS	ISO 10545-3	Absorción de Agua (%)	$0,5\% < Ev \leq 3\%$ Máximo individual 3,3%	$0,5\% < Ev \leq 3\%$
	ISO 10545-4	Resistencia a la Rotura ($e < 7,5$ mm) (N)	Mín. 1100 N	≥ 1100 N
	ISO 10545-4	Resistencia a la Flexión (N/mm ²)	Mín. 30 N/mm ² Mínimo Individual 27	≥ 30 N/mm ²
	ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial	Reporte de CU	III
	CELIMA	TRÁFICO	Determinado por el fabricante	ALTO
	ANSI A137.1	Coeficiente de Fricción Dinámico en húmedo	Determinado por el fabricante	DCOF $\geq 0,42$
PROPIEDADES QUÍMICAS	ISO 10545-11	Resistencia al Cuarteo (Trizadura)	Requerida	CUMPLE
	ISO 10545-14	Resistencia a los Agentes Manchantes	Mín. Clase 3	CUMPLE
	ISO 10545-13	Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis	El fabricante establece clasificación	CUMPLE
	ISO 10545-13	Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis	Método de ensayo disponible	CUMPLE
EMBALAJE	ISO 10545-13	Resistencia a los productos de uso doméstico	Mínimo B	CUMPLE
	Embalaje:	Piezas por caja		4 piezas
		M2 por caja		1,44 m2
		Peso por caja		26,5 kg
		Cajas por pallet		30 cajas
INSTALACIÓN Y USO	Enchape:	Pegamento y fragua para porcelánicos / Junta recomendada de 2 a 3mm		
	Limpieza profunda:	Condicional y/o según requerimiento, limpiador ácido diluido con agua (1:10) / Agua y detergente neutro.		
	Mantenimiento:	Agua y detergente neutro / No aplicar ceras ni selladores / Proteger los ingresos con felpudos.		

CELIMA	Producto fabricado en Perú, por Cerámica Lima S.A. según requisitos de la INTERNATIONAL STANDARD ISO 13006:2018.		
	"Ceramic Tiles - Definitions, Classification, Characteristics and Marking", Annex H (Normative), Table H.1, Dry-pressed ceramic tiles 0,5% < Ev ≤ 3%, Group BIb.		
	Las dimensiones, el tono y el peso de las piezas presentan variaciones normales por el proceso de cocción.		
	16 de Junio de 2025		

CERTIFICACIONES			
	Sistema de Gestión ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 www.tuv.com ID 9108646499		
			