

**58x118**  
PISO**FICHA TÉCNICA**  
REVESTIMIENTOS CERÁMICOS**CELIMA**  
PORCELÁNICOLOOK | **MÁRMOL**

abitareXL |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>MODELO:</b>          | Calacatta Gold  |
| <b>FORMATO:</b>         | 58x118  |
| <b>ESPECIFICACIÓN:</b>  | ISO 13006:2018 - GRUPO BIIa - Anexo J - No Modular - J.1. |
| <b>SERIE:</b>           | Mármol  |
| <b>ACABADO:</b>         | Supergloss  |
| <b>SUPERFICIE:</b>      | Lisa  |
| <b>DIMENSIONES:</b>     | 580 mm x 1180 mm x 10,0 mm                                |
| <b>NÚMERO DE CARAS:</b> | 2   |



Cód. 110017738

|                         | NORMA                              |   | REQUISITO  | RESULTADO                                  |
|-------------------------|------------------------------------|---|--|--|
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | ISO 10545-2                        | Dimensiones Largo y Ancho (% - mm)                      | ± 0,3 % / ± 1,0 mm   | CUMPLE                                     |
|                         | ISO 10545-2                        | Espesor (% - mm)  | ± 5,0 % / ± 0,5 mm   | CUMPLE                                     |
|                         | ISO 10545-2                        | Curvatura Lateral / Central / Alabeo Diagonal (% - mm)  | ± 0,4 % / ± 1,8 mm   | CUMPLE                                     |
|                         | ISO 10545-2                        | Calidad de la Superficie (%)                            | Mín. 95% de baldosas deben estar libres de defectos que puedan afectar un área importante de la baldosa. | CUMPLE                                     |
| PROPIEDADES FÍSICAS     | ISO 10545-3                        | Absorción de Agua (%)                                   | 3.0 % < Ev ≤ 6.0%<br>Máximo individual 6.5%  | 3.0 % < Ev ≤ 6.0%                          |
|                         | ISO 10545-4                        | Resistencia a la Rotura (e < 7,5 mm) (N)                | Mín. 1000 N  | ≥ 1100 N                                   |
|                         | ISO 10545-4                        | Resistencia a la Flexión (N/mm <sup>2</sup> )           | Mín. 22 N/mm <sup>2</sup><br>Mínimo Individual 20  | ≥ 22 N/mm <sup>2</sup>                     |
|                         | ISO 10545-7                        | Resistencia a la Abrasión Superficial                   | Reporte de CU  | III  |
|                         | CELIMA                             | TRÁFICO   | Determinado por el fabricante  | MEDIO                                      |
|                         | ANSI A137.1                        | Coefficiente de Fricción Dinámico en húmedo             | Determinado por el fabricante  | DCOF ≥ 0,42                                |
| ISO 10545-11            | Resistencia al Cuarteo (Trizadura) | Requerida   | CUMPLE   |  |
| PROPIEDADES QUÍMICAS    | ISO 10545-14                       | Resistencia a los Agentes Manchantes                    | Mín. Clase 3   | CUMPLE                                     |
|                         | ISO 10545-13                       | Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis | El fabricante establece clasificaciór  | CUMPLE                                     |
|                         | ISO 10545-13                       | Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis | El fabricante establece clasificaciór  | CUMPLE                                     |
|                         | ISO 10545-13                       | Resistencia a los productos de uso doméstico            | Mínimo B   | CUMPLE                                     |
| EMBALAJE                | <b>Embalaje:</b>                   |   | Piezas por caja<br>M2 por caja<br>Peso por caja<br>Cajas por pallet                                      | 2 piezas<br>1,38 m2<br>29.5 kg<br>30 cajas |

|                   |                           |   |
|-------------------|---------------------------|---|
| INSTALACIÓN Y USO | <b>Enchape:</b>           | Pegamento y fragua para porcelánicos / Junta recomendada 2 a 3mm  |
|                   | <b>Limpieza profunda:</b> | Condiciona l y/o según requerimiento, limpiador ácido diluido con agua (1:10) / Agua y detergente neutro. |
|                   | <b>Mantenimiento:</b>     | Agua y detergente neutro / No aplicar ceras ni selladores / Proteger los ingresos con felpudos.           |

**CELIMA** Producto fabricado en Perú, por Cerámica Lima S.A. según requisitos de la INTERNATIONAL STANDARD ISO 13006:2018. "Ceramic Tiles - Definitions, Classification, Characteristics and Marking", Annex J (Normative), Table J.1, Dry-pressed ceramic tiles 3.0% < Ev ≤ 6.0%, Group BIIa.

**16 de Junio de 2025**

|                 |   |  |   |
|-----------------|---|--|---|
| CERTIFICACIONES |  <p>Sistema de Gestión<br/>ISO 9001:2015<br/>ISO 14001:2015<br/>ISO 45001:2018<br/>www.tuv.com<br/>ID 9108646499</p> |  <p>PERU GREEN BUILDING COUNCIL<br/>MIEMBRO</p> |  <p>Instituto Ecuatoriano de Normalización</p> |
|-----------------|---|--|---|