60x60 PISO

FICHA TÉCNICA
REVESTIMIENTOS CERÁMICOS

CELIMA PORCELANATO

LOOK | MÁRMOL

MODELO:	Calacatta
FORMATO:	60x60
ESPECIFICACIÓN:	Group Bla
SERIE:	Mármol
ACABADO:	Brillante Pulido, bordes rectificados
SUPERFICIE:	Lisa
DIMENSIONES:	600 mm x 600 mm x 8,8 mm
NÚMERO DE CARAS:	4

	NORMA		REQUISITO	RESULTADO
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	**ISO 10545-2**	Dimensiones Largo y Ancho (% - mm)	± 0,6% max.	Cumple
	ISO 10545-2	Espesor (% - mm)	± 5,0 % max	Cumple
	ISO 10545-2	Rectitud de lados (% - mm)	± 0,5 % max	Cumple
	ISO 10545-2	Octogonalidad de lados (% - mm)	± 0,6 %	Cumple
	ISO 10545-2	Curvatura Lateral / Central / Alabeo Diagonal (% - mm)	± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 %	Cumple
	ISO 10545-2	Calidad de la Superficie (%)	Mín. 95% de baldosas deben estar libres de defectos que puedan afectrar un área importante de la baldosa.	Cumple
PROPIEDADES FÍSICAS	**ISO 10545-3**	Absorción de Agua (%)	3 > E	Avg. 0.06% Max. 0.04~0.08%
	ISO 10545-4	Resistencia a la Rotura (e < 7,5 mm) (N)	Espesor≥ 7.5mm≥1300 Espesor <7.5mm≥700	Avg.2157 N
	ISO 10545-4	Módulo de rotura (N/mm2)	Promedio ≥35 Individual≥32	Avg. 43 N/MM2 Max. 41~45 N/mm2
	ANSI A137.1	Coeficiente de Fricción Dinámico en húmedo	Determinado por el fabricante	Cumple
	ISO 10545-12	Resistencia a la Helada	Método de ensayo disponible	Cumple
	ISO 10545-11	Resistencia al Cuarteo (Trizadura)	Requerida	Cumple
	UNE-EN 67-101	Dureza Mohs	Determinado por el fabricante	4 Mohs
PROPIEDADES QUÍMICAS	**ISO 10545-14**	Resistencia a los Agentes Manchantes	Mín. Clase 3	CLASS 5
	ISO 10545-13	Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis	Esmaltado: Mínimo GLB	GLA
	ISO 10545-13	Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis	Determinado por el fabricante	GLA
	ISO 10545-13	Resistencia a los productos de uso doméstico	Mínimo GB	GLA
EMBALAJE	**Embalaje:**		Piezas por caja M2 por caja Peso por caja Cajas por pallet	4 1.44 m2 28.5 kg 34 cajas

INSTALACIÓN Y USO	**Enchape:**	Pegamento y fragua para cerámicos / Junta recomendada 1 a 3mm
	Limpieza profunda:	Condicional y/o según requerimiento, limpiador ácido diluido con agua (1:10) / Agua y detegente neutro.
	Mantenimiento:	Agua y detergente neutro / No aplicar ceras ni selladores / Proteger los ingresos con felpudos.

CELIMA

Producto fabricado para Cerámica Lima S.A. según requisitos de la INTERNATIONAL STANDARD ISO 13006:2018.

"Ceramic Tiles - Definitions, Classification, Characteristics and Marking", Group Bla.

Las dimensiones, el tono y el peso de las piezas presentan variaciones normales por el proceso de cocción.

31 de Octubre del 2023

CERTIFICACIONES

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 — www.tuv.com ID 9108646499

PERU GREEN BUILDING COUNCIL MIEMBRO

INACAL DA - Perú Laboratorio de Ensayo Acreditado — Registro N°LE - 171