

| | |
|------------------|--------------------------------|
| MODELO: | Cozy Gris |
| FORMATO: | 60x60 |
| ESPECIFICACIÓN: | GRUPO Bla |
| SERIE: | Mármol |
| ACABADO: | Pulido con bordes rectificados |
| SUPERFICIE: | Lisa |
| DIMENSIONES: | 600 mm x 600 mm x 7,5 mm |
| NÚMERO DE CARAS: | 1 |






Cód. 610005947

| | NORMA | | REQUISITO | RESULTADO |
|-------------------------|--------------|---|--|---|
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | ISO 10545-2 | Dimensiones Largo y Ancho (% - mm) | ± 0,6 % max. | CUMPLE |
| | ISO 10545-2 | Espesor (% - mm) | ± 5,0 % max. | CUMPLE |
| | ISO 10545-2 | Rectitud de lados (% - mm) | ± 0,5 % max. | CUMPLE |
| | ISO 10545-2 | Rectangularidad (% - mm) | ± 0,6 % | CUMPLE |
| | ISO 10545-2 | Curvatura Lateral / Central / Alabeo Diagonal (% - mm) | ± 0,5 % / ± 0,5 % / ± 0,5 % | CUMPLE |
| | ISO 10545-2 | Calidad de la Superficie (%) | Mín. 95% de baldosas deben estar libres de defectos que puedan afectar un área importante de la baldosa. | CUMPLE |
| PROPIEDADES FÍSICAS | ISO 10545-3 | Absorción de Agua (%) | Ev ≤ 0.5% Máximo individual 0,6% | Ev ≤ 0.5% |
| | ISO 10545-4 | Resistencia a la Rotura (e < 7,5 mm) (N) | Mín. 700 N | ≥ 700 N |
| | ISO 10545-4 | Resistencia a la Flexión (N/mm ²) | Mín. 35 N/mm ² Mínimo Individual 32 | ≥ 35 N/mm ² |
| | ISO 10545-7 | Resistencia a la Abrasión Profunda | Máximo 175 mm ³ | CUMPLE |
| | ANSI A137.1 | Coeficiente de Fricción Dinámico | Determinado por el fabricante | DCOF ≥ 0,42 |
| | ISO 10545-12 | Resistencia a la Helada | Requerida | CUMPLE |
| PROPIEDADES QUÍMICAS | ISO 10545-14 | Resistencia a los Agentes Manchantes | Mín. Clase 3 | CUMPLE |
| | ISO 10545-13 | Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis | El fabricante establece clasificación | CUMPLE |
| | ISO 10545-13 | Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis | Método de ensayo disponible | CUMPLE |
| | ISO 10545-13 | Resistencia a los productos de uso doméstico | Mínimo GB | CUMPLE |
| EMBALAJE | Embalaje: | | Piezas por caja M2 por caja Peso por caja Cajas por pallet | 4 piezas 1,44 m2 31,40 Kg 30 cajas |

| | | |
|-------------------|--------------------|--|
| INSTALACIÓN Y USO | Enchape: | Pegamento y fragua para porcelanatos / Junta recomendada de 2 a 3mm |
| | Limpieza profunda: | Condiciona y/o según requerimiento, limpiador ácido diluido con agua (1:10) / Agua y detergente neutro. |
| | Mantenimiento: | No usar limpiadores ácidos, abrasivos, quitamanchas, ceras, adhesivos, lápices, marcadores, entre otros. Pueden dañar la superficie nanométrica y/o dejar manchas permanentes. |

| | | |
|--------|--|--|
| CELIMA | Producto fabricado en China según requisitos de la INTERNATIONAL STANDARD ISO 13006:2018. | |
| | "Ceramic Tiles - Definitions, Classification, Characteristics and Marking", Annex G (Normative), Table G.1, Dry-pressed ceramic tiles Ev ≤ 0,5%, Group Bla. - Importado por Cerámica Lima S.A. | |
| | Las dimensiones, el tono y el peso de las piezas presentan variaciones normales por el proceso de cocción. | |
| | 15 de Diciembre de 2025 | |

| | | | |
|-----------------|--|---|---|
| CERTIFICACIONES |  <div>Sistema de Gestión ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 www.tuv.com ID 9108646499</div> |  |  <div>Instituto Ecuatoriano de Normalización</div> |
|-----------------|--|---|---|