


MODELO:	Biancore Plata
FORMATO:	60x60
ESPECIFICACIÓN:	GRUPO Bla
SERIE:	Mármol
ACABADO:	Pulido con bordes rectificados
SUPERFICIE:	Lisa
DIMENSIONES:	600 mm x 600 mm x 7,5 mm
NÚMERO DE CARAS:	1






Cód. 610005962

	NORMA		REQUISITO	RESULTADO
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	ISO 10545-2	Dimensiones Largo y Ancho (% - mm)	$\pm 0,3\%$ / $\pm 1,0$ mm	CUMPLE
	ISO 10545-2	Espesor (% - mm)	$\pm 5,0\%$ / $\pm 0,5$ mm	CUMPLE
	ISO 10545-2	Rectitud de lados (% - mm)	$\pm 0,3\%$ / $\pm 0,8$ mm	CUMPLE
	ISO 10545-2	Rectangularidad (% - mm)	$\pm 0,4\%$ / $\pm 1,5$ mm	CUMPLE
	ISO 10545-2	Curvatura Lateral / Central / Alabeo Diagonal (% - mm)	$\pm 0,4\%$ / $\pm 1,8$ mm	CUMPLE
	ISO 10545-2	Calidad de la Superficie (%)	Mín. 95% de baldosas deben estar libres de defectos que puedan afectar un área importante de la baldosa.	CUMPLE
PROPIEDADES FÍSICAS	ISO 10545-3	Absorción de Agua (%)	$E_v \leq 0,5\%$ Máximo individual 3%	$E_v \leq 0,5\%$
	ISO 10545-4	Resistencia a la Rotura ($e < 7,5$ mm) (N)	Mín. 1100 N	≥ 1300 N
	ISO 10545-4	Resistencia a la Flexión (N/mm ²)	Mín. 30 N/mm ² Mínimo Individual 33	≥ 33 N/mm ²
	ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Profunda	Máximo 175 mm ³	CUMPLE
	ANSI A137.1	Coeficiente de Fricción Dinámico	Determinado por el fabricante	DCOF $\geq 0,42$
	ISO 10545-12	Resistencia a la Helada	Requerida	CUMPLE
PROPIEDADES QUÍMICAS	ISO 10545-14	Resistencia a los Agentes Manchantes	Mín. Clase 3	CUMPLE
	ISO 10545-13	Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis	El fabricante establece clasificación	CUMPLE
	ISO 10545-13	Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis	Método de ensayo disponible	CUMPLE
	ISO 10545-13	Resistencia a los productos de uso doméstico	Mínimo GB	CUMPLE
EMBALAJE	Embalaje:		Piezas por caja M2 por caja Peso por caja Cajas por pallet	4 piezas 1,44 m2 31,40 Kg 30 cajas

INSTALACIÓN Y USO	Enchape:	Pegamento y fragua para porcelanatos / Junta recomendada de 2 a 3mm
	Limpieza profunda:	Condiciona y/o según requerimiento, limpiador ácido diluido con agua (1:10) / Agua y detergente neutro.
	Mantenimiento:	No usar limpiadores ácidos, abrasivos, quitamanchas, ceras, adhesivos, lápices, marcadores, entre otros. Pueden dañar la superficie nanométrica y/o dejar manchas permanentes.

CELIMA	Producto fabricado en China según requisitos de la INTERNATIONAL STANDARD ISO 13006:2018. "Ceramic Tiles - Definitions, Classification, Characteristics and Marking", Annex G (Normative), Table G.1, Dry-pressed ceramic tiles $E_v \leq 0,5\%$, Group Bla. - Importado por Cerámica Lima S.A. Las dimensiones, el tono y el peso de las piezas presentan variaciones normales por el proceso de cocción. 15 de Diciembre de 2025
--------	---

CERTIFICACIONES	 <div>Sistema de Gestión ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 www.tuv.com ID 9108646499</div>  
-----------------	--